

Lithium grease E.P+PTFE/Grasa litica E.P+PTFE (Teflon) Ref.14360



Description / Descripción	Features/Características		
Brand / Marca	Test/Ensayo	Method/Método	ref.14360
Product / Producto	N.L.G.I degree/Grado N.L.G.I.	N/A	2
Applications/ Aplicaciones	Penetration 60g./Penetración 60g.	ASTM-D-217	265/295
	Drop point/Punto de gota, °C	ASTM-D-566	196
	SHELL ROLL TEST, Variación, % Prueba de balanceo	ASTM-D-1831	< 15
	Water wash resistance,% loss/ Resistencia al lavado por agua, % pérdida	ASTM-D-1264	< 1'2
Packaging / Embalaje	Variación al trabajo, %	N/A	< 15
Carton size/Tamaño de caja cartón	Corrosion protection/Protección a la corrosión	ASTM-D-1743	PASS/PASA
Carton weight/Peso por caja cartón	Corrosion to copper/Corrosión al cobre.	ASTM-D-4048	PASS/PASA
Weight per unit/Peso por unidad	Four balls method / Ensayo de 4 bolas:	N/A	N/A
Capacity/Capacidad	Welding load /Carga de soldadura		500 Kg
Certificates/Certificados	Load-wear index/Indice carga-desgaste		81 Kg
Properties: Optimal oxidation stability and anti-rust protection, giving high performance in mechanisms subjected to humid environments. According to USDA-H2 standard, Resistance to water washing. Propiedades: Óptima estabilidad a la oxidación y protección antiarrumbre, dando un alto rendimiento en mecanismos sometidos a ambientes húmedos. Conforme a la norma USDA-H2, Resistencia al lavado por agua.	Last load without parts seizing.	100 Kg	100 Kg
	Anti-wear properties footprint diameter/Propiedades antidesgaste Diámetro medio de huella (40 Kg, 1 h., 75°C, 1.200 rpm)		0'51 m.m.
	Speed factor / Factor de velocidad		600.000
Date/Fecha	Version Sheet / Versión de ficha :	0	0
02/06/2020			

Lithium grease E.P+PTFE/Grasa litica E.P+PTFE (Teflon) Ref.14360

Instructions for use:

1. Shake enough. With the container upright, practice a little on another surface. Place the nozzle at the lubrication point and press the button until the necessary quantity is added.
2. Spray for a short time and shake again if large applications are to be made.
3. At the lubrication points of the KV scissors, you must adjust the nozzle correctly and wait 3 seconds after each press until the injected internal pressure drops, then you can remove the nozzle from the lubrication point.
4. After use, invert the spray and press the button until the product stops coming out and only gas comes out. This cleans the inside of the nozzle and prevents clogging for a new use.

Instrucciones de uso:

1. Agitar con fuerza. Con el envase en posición vertical, practicar un poco sobre otra superficie. Colocar la boquilla en el punto de engrase y apretar el pulsador hasta añadir la cantidad necesaria.
2. Pulverizar por espacio de tiempo corto y volviendo a agitar si se deben hacer aplicaciones de gran cantidad.
3. En los puntos de engrase de las tijeras KV deberá ajustar correctamente la boquilla y esperar 3 segundos después de cada pulsación hasta que descienda la presión interior inyectada, después podrá retirar la boquilla del punto de engrase.
4. Despues de usar, invertir el spray y apretar el pulsador hasta que deje de salir producto y salga solo gas. Con esto se limpia el interior de la boquilla y se evitan obstrucciones para un nuevo uso.



Kamikaze
Performance in your hands

ORIGINAL
VOLPI

GRASA MULTIUSO
Uso poda profesional

GRASSO MULTIUSO
Utilizzo per la potatura professionale



nº 2



- ATENCIÓN -
Compruebe regularmente el afilado de las cuchillas.
Es importante afilarlas dos veces al día.

- ATTENZIONE -
Verificare regolarmente l'affilatura delle vostre lame.
È importante affilare le lame due volte al giorno.

Aplicación:
2 veces al dia en tornillo y hoja.
1 vez a la semana, en husillo o engranaje.

Applicazione:
2 volte al giorno su perno e lama.
1 volta alla settimana su vite senza fine e ingranaggi.

APLICACIONES:

- Grasa Multiuso con TEFLONL® & EP para HUSILLOS, cojinetes y rodamientos, rótulas, articulaciones, cables y cadenas, engranajes abiertos, exos estriados, crucetas, articulaciones cardán, etc.
- Óptimo rendimiento en mecanismos sometidos a ambiente húmedo. Estabilidad a la oxidación y protección antihumedad. Resistencia al lavado por agua.

APPLICATIONS:

- Multipurpose Grease with TEFLONL® & EP for LEADSCREW, roller and flange bearings, sprockets, joints, cables & chains, open gears, spline shafts, crosshead joints, cardan joints, etc.
- Optimal performance in mechanisms subject to damp environments. Oxidation stability and anti-humid protection. Resistant to water rinsing.

APLICACOES:

- Massa Multiuso com TEFLONL® e EP para FUSOS, chumpeiras e rolamentos, rótulas, articulações, cabo e correntes, engranagens abertas, exos estriados, cruzetas, cardâns, etc.
- Óptimo rendimento em mecanismos sujeitos a ambientes húmidos. Estabilida à oxidação e proteção antifungagem. Resistente à água.

APPLICATIONS:

- Grasier Multiusage avec TEFLONL® et EP pour VIS/MERVE, coussinets et roulements, rotules, articulations, câbles et chaînes; engrangées ouvertes, exos striés, traverses, joints de cardan, etc.
- Performance optimale dans mécanismes soumis aux environnements humides. Stabilité à la oxydation et protection antihumidité. Résistant au lavage par eau.

APLICAÇÕES:

- Massa Multiuso com TEFLONL® e EP para FUSOS, chumpeiras e rolamentos, rótulas, articulações, cabo e correntes, engranagens abertas, exos estriados, cruzetas, cardâns, etc.
- Óptimo rendimento em mecanismos sujeitos a ambientes húmidos. Estabilida à oxidação e proteção antifungagem. Resistente à água.

ANWENDUNGEN:

- Mehrzweckfett mit TEFLONL® und EP für SPINDEL, Buchsen, Lager, Gelenke, Säge, Ketten offene Getriebe, Kettwellen, Traversen, Kardangelenke, etc..
- Optimaler Schutz bei feuchten Umgebungen. Oxidations- und Rostschutz. Hält Wasserwäsche stand.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Многофункциональная смазка с TEFLONL® и EP для роликов, винтов, подшипников, шарниров, цепей, открытых шарниров, тяг, цепочек и цепей, открытых подшипников, цепочек и цепей вала, открытых шайбах, карданных шарнирах, лезвий профессиональных секторов, шлангов и т. д.
- Оптимальные характеристики в механизмах, подверженных воздействию влажных сред. Противогрязевая способность, защита от окисления и коррозии в таком устройстве в воде.

TEFLON® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours.






CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

400ml | 520 e |  
-20 a 145°C

8 435128 221860

Made in Europe